

Risanamento superficiale tradizionale

Intervento tipo S-1a

	Usura in conglomerato bituminoso a caldo con bitume tal quale (US-12,5-BTQ)
	Mano d'attacco 0,45 kg/m ² di bitume residuo e filler
	Fresatura

Intervento tipo S-1b

	Usura in conglomerato bituminoso a caldo con bitume modificato con polimeri (US-12,5-BMP)
	Mano d'attacco 0,45 kg/m ² di bitume residuo e filler
	Fresatura

Risanamento superficiale ad alte prestazioni SMA

Intervento tipo S-2

	Usura in conglomerato bituminoso Splittmastix Asphalt (SMA)
	Mano d'attacco 0,45 kg/m ² di bitume residuo e filler
	Fresatura

Risanamento intermedio tradizionale

Intervento tipo I-1

	Usura in conglomerato bituminoso a caldo con bitume tal quale (US-12,5-BTQ)
	Mano d'attacco 0,30 kg/m ² di bitume residuo e filler
	Binder in conglomerato bituminoso a caldo con bitume tal quale (Bi-20-BTQ)
	Impregnazione 1.00 kg/m ² di bitume residuo e filler o sabbia o graniglia
	Fresatura

Risanamento intermedio ad alte prestazioni

Intervento tipo I-2

	Usura in conglomerato bituminoso Splittmastix Asphalt (SMA)
	Mano d'attacco 0.30 kg/m ² di bitume residuo e filler
	Binder in conglomerato bituminoso a caldo con bitume modificato con polimeri (Bi-20-BMP)
	Impregnazione 1.00 kg/m ² di bitume residuo e filler o sabbia o graniglia
	Fresatura

Risanamento intermedio alternativo

Intervento tipo I-3

	Usura in conglomerato bituminoso a caldo con bitume tal quale (US-12,5-BTQ)
	Mano d'attacco 0,30 kg/m ² di bitume residuo e filler
	Fondazione in misto fresato cementato al 5%
	Impregnazione 1.00 kg/m ² di bitume residuo e filler o sabbia o graniglia
	Fresatura

Risanamento profondo ad alte prestazioni

Intervento tipo P-2

	Usura in conglomerato bituminoso Splittmastix Asphalt (SMA)
	Mano d'attacco 0.30 kg/m ² di bitume residuo e filler
	Binder in conglomerato bituminoso a caldo con bitume modificato con polimeri (Bi-20-BMP)
	Impregnazione 1.00 kg/m ² di bitume residuo e filler o sabbia o graniglia
	Fondazione in misto fresato cementato al 5%
	Impregnazione 1.00 kg/m ² di bitume residuo e saturazione (non considerare se sul sottofondo)
	Fresatura

Risanamento profondo alternativo

Intervento tipo P-3

	Usura in conglomerato bituminoso a caldo con bitume tal quale (US-12,5-BTQ)
	Mano d'attacco 0,30 kg/m ² di bitume residuo e filler
	Binder in conglomerato bituminoso a caldo con bitume tal quale (Bi-20-BTQ)
	Impregnazione 1.00 kg/m ² di bitume residuo e filler o sabbia o graniglia
	Fondazione in misto fresato cementato al 5%
	Impregnazione 1.00 kg/m ² di bitume residuo e saturazione (non considerare se sul sottofondo)
	Fresatura

Spessore [cm]	Voce E.P.
4	n. 4 - n. 5 - n. 6
	n. 34
4	n. 36

Spessore [cm]	Voce E.P.
4	n. 10 - n. 11 - n. 12
	n. 34
4	n. 36

Spessore [cm]	Voce E.P.
4	n. 13 - n. 14 - n. 15
	n. 34
4	n. 36

Spessore [cm]	Voce E.P.
4	n. 4 - n. 5 - n. 6
	n. 33
7	n. 16 - n. 17 - n. 18
	n. 35
11	n. 36

Spessore [cm]	Voce E.P.
4	n. 13 - n. 14 - n. 15
	n. 33
7	n. 19 - n. 20 - n. 21
	n. 35
11	n. 36

Spessore [cm]	Voce E.P.
4	n. 4 - n. 5 - n. 6
	n. 33
10	n. 49 - n. 50
	n. 35
14	n. 36

Spessore [cm]	Voce E.P.
4	n. 13 - n. 14 - n. 15
	n. 33
7	n. 19 - n. 20 - n. 21
	n. 35
15	n. 49 - n. 50
	n. 35
26	n. 36

Spessore [cm]	Voce E.P.
4	n. 4 - n. 5 - n. 6
	n. 33
7	n. 16 - n. 17 - n. 18
	n. 35
15	n. 49 - n. 50
	n. 35
26	n. 36